

PRÜFZEUGNIS

PZ-Hoch-240338

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Antragsteller

Giofex Deutschland GmbH
Bernsdorfer Straße 291
D-09125 Chemnitz

Art des Prüfmateri als

beiges netzartiges Gewirke aus Polyethylen (HDPE)

Bezeichnung des Prüfmateri als

„TENTMESH FR“

Probenahme

durch den Antragsteller

Inhalt des Antrags

Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse **B1**
"schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1

Geltungsdauer des Prüfzeugnisses

28.02.2029

Ergebnis

Das geprüfte Produkt erfüllt freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen, die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).

Das geprüfte Produkt zeigt brennendes Abtropfen / Abfallen.



Das Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 4 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand

PN 38573: „TENTMESH FR“

-beiges netzartiges Gewirke aus Polyethylen (HDPE)-
Seite B: etwas ebenere Oberfläche

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

Dicke $\approx 1,51\text{mm}$ / Flächengewicht $\approx 347\text{g/m}^2$

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung -freihängend-

#7396: Seite A in Kettrichtung

#7397: Seite B in Kettrichtung

#7398: Seite B in Schussrichtung

4. Prüfdatum KW 10 in 2024

5. Versuchsergebnisse Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)



Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#7396	#7397	#7398	---	---	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite B Schuss	---	---	---	
1	Nr. Probenanordnung gem. DIN 4102/T15, Tab. 1	1	1	1	----	----		
2	Maximale Flammenhöhe über Probenunterkante	30	30	40	---	---		cm
3	Zeitpunkt ¹⁾	0:02	0:02	0:18	---	---		min:s
4	Durchschmelzen / Durchbrennen Zeitpunkt ¹⁾	0:08	0:08	0:08	---	---		min:s
5	Feststellungen a. d. Probenrückseite Flammen/Glimmen Zeitpunkt ¹⁾	---	---	---	---	---		min:s
6	Verfärbungen Zeitpunkt ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.		min:s
7	Brennendes Abtropfen Beginn ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.		min:s
8	Umfang vereinzelt abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	---		
9	stetig abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	---		
10	Brennend abfallende Probenteile Beginn ¹⁾	./.	X 9:20	X 0:28/1:55	./.	./.		min:s
11	Umfang vereinzelt abfallende Probenteile ²⁾	---	X	X	---	---		
12	stetig abfallende Probenteile ²⁾	---	---	---	---	---		
13	Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden (max.)	./.	0:27	0:15/0:08	./.	./.		min:s

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#7396	#7397	#7398	---	---	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite B Schuss	---	---	---	
14	<u>Beeinträchtigung der Brennerflamme durch abtropfendes/abfallendes Material:</u> Zeitpunkt ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.		min:s
15	Ende des Brandgeschehens an den Proben ¹⁾	1:10	9:25	9:50	---	---		min:s
16	Zeitpunkt d. ggf. erfolgten Versuchsabbruchs ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.		min:s
17	<u>Nachbrennen nach Versuchsende</u> Dauer ¹⁾	./.	./.	./.				min:s
18	Anzahl der Proben	---	---	---				
19	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---				
20	Probenrückseite ²⁾	---	---	---				
21	Flammenlänge	---	---	---				cm
22	<u>Nachglimmen nach Versuchsende</u> Dauer ¹⁾	./.	./.	./.				min:s
23	Anzahl der Proben	---	---	---				
24	Ort des Auftretens							
25	Untere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	---		
26	Obere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	---		
27	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	---		
28	Probenrückseite ²⁾	---	---	---	---	---		
28	<u>Rauchdichte</u> ≤ 400 % * min	3	1	1	---	---		% * min
29	> 400 % * min ⁴⁾	---	---	---	---	---		% * min
30	Diagramm in Anlage Nr.	1	2	3	---	---		
31	<u>Restlängen:</u> Einzelwerte ³⁾							
	Probe 1	46	49	48	---	---		cm
	Probe 2	49	49	57	---	---		cm
	Probe 3	55	49	47	---	---		cm
	Probe 4	68	66	52	---	---		cm
32	Mittelwert Einzelversuch ³⁾	55	53	51	---	---		cm
33	Foto des Probekörpers in Anlage Nr.	1	2	3	---	---		
34	<u>Rauchgastemperatur</u> Maximum des Mittelwertes	112	122	116	---	---		°C
35	Zeitpunkt ¹⁾	09:51	09:30	09:12	---	---		min:s
36	Diagramm in der Anlage Nr.	1	2	3	---	---		
37	Bemerkungen: keine							

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn

2) Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.

4) sehr starke Rauchentwicklung

6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung

Aufgrund der Restlängen von größer 45 cm wurde auf die Durchführung von weiteren Prüfungen im Brandschacht verzichtet.

7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#7396	#7397	#7398	---	---		
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite B Schuss	---	---		
1	Mittlere Restlänge	55	53	51	---	---		cm
2	Max. mittlere Rauchgastemperatur	112	122	116	---	---		°C
3	Rauchdichte	3	1	1	---	---		%min
4	Bemerkungen: Bei der Brandschachtprüfung #7397 tritt brennendes Abtropfen / Abfallen für >20 Sekunden auf.							

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 4).

8. Besondere Hinweise

- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen
 - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
 - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.

9. Geltungsdauer

Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.

Fladungen, den 06.03.2024

Sachbearbeiter:



(Dipl.-Ing.(FH) Jürgen Hammer)




Leiter der Prüfstelle:




(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)

Brandschachtprüfung #7396



Messdaten

#7396, PN38573: GIOFEX, "TENTMESH FR", A+K
max. Rauchtemperatur: 112°C, Rauch-Integral: 3%/min
Restlänge: 55 cm




Brandschachtprüfung #7397




Messdaten

#7397, PN38573: GIOFEX, "TENTMESH FR", B+K
max. Rauchtemperatur: 122°C, Rauch-Integral: 1%/min
Restlänge: 53 cm




Brandschachtprüfung #7398



Messdaten

#7398, PN38573: GIOFEX, "TENTMESH FR", B+S
max. Rauchtemperatur: 116°C, Rauch-Integral: 1%min
Restlänge: 51 cm



**Prüfung auf Normalentflammbarkeit
Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102**

1. **Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand** s. Seite 2
2. **Herstellung und Vorbehandlung der Proben**
Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.
3. **Probenanordnung**
-Freihängend - Beflammung der Seite A und B in Kett- und Schussrichtung
4. **Prüfdatum** KW 09 in 2024
5. **Versuchsergebnisse**

PN 38573: Beflammung Seite B in Schussrichtung	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	1	1	--	3	--	--	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	CM
max. Flammenhöhe	8	8	5	6	5	--	5	--	--	--	--	--	
Zeitpunkt	20	20	13	10	8	--	20	--	--	--	--	--	
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	45	27	13	15	10	--	25	--	--	--	--	--	S
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	S
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	S
Rauchentwicklung (visuell)	mäßig						gering						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	S
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 4cm H 6cm.													

PN 38573: Zusatzprüfungen	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Probenanordnung (Seite / Richtung)	A/K	B/K	A/S	--	--	--	A/K	B/K	A/S	--	--	--	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	--	--	--	3	3	3	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	S
max. Flammenhöhe	4	7	5	--	--	--	3	3	3	--	--	--	cm
Zeitpunkt	6	18	10	--	--	--	5	5	4	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	8	21	15	--	--	--	6	11	5	--	--	--	./.
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	S
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	S
Rauchentwicklung (visuell)	mäßig						gering						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	S
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 4cm H 6cm.													

¹⁾ Zeitangaben ab Versuchsbeginn

²⁾ innerhalb 20 Sekunden

--/- kein Auftreten des Ereignisses

-- keine Angabe K: Kette / S: Schuss

6. **Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung** -keine-

7. **Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens** -

Das geprüfte Produkt zeigt kein brennendes Abtropfen / Abfallen bei der Prüfung auf Normalentflammbarkeit.